

## Specyfikacja folii SAKOTEX FZ509FR

tkanina		100% PES 1100 dtex	
splot		9x9 / cal <sup>2</sup>	
wykończenie		błyszczące	
grubość		0,40 mm	
gramatura	całkowita	500 g/m <sup>2</sup>	BS 3424 metoda 5A
	PES	80 g/m <sup>2</sup>	
	PVC	420 g/m <sup>2</sup>	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	670 N/5cm	DIN 53 354
	wątek	630 N/5cm	
wytrzymałość na rozdzieranie	osnowa	240 N	DIN 53 363
	wątek	2200 N	
wytrzymałość na temperatury		-30 °C +70 °C	BS 3424 metoda 10
przyleganie PVC do poliestru		45 N/5 cm	DIN 53 357
zabezpieczenie UV		2 lata	
stopień trudnopalności			NFPA-701
		Niezapalny	PN-EN ISO 6940 PN-EN ISO 6941
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 10 %			

*partner na lata*