Specyfikacja tkaniny
PE200

tkanina		HDPE	
powleczenie		LDPE	
splot/włókno		850 x 850 D 16x14/cal^2	
gramatura		200 g/m^2	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	930 N	ISO 1421:2016 STRIP METHOD
	wątek	830 N	
wytrzymałość na rozdzieranie	osnowa	95 N	ISO 4674-1:2016 SINGLE TEAR METHOD
	wątek	90 N	
tkanina bazowa		112 g/m^2	
powleczenie		88 g/m^2	obustronnie
wytrzymałość na temperatury		-40 °C / +80 °C	
odporność UV		stabilizowane UV (5 %)	
bezpieczeństwo		REACH 1907/2006/CE SVHC (< 0,1 %) RoHS II (UE 2011/65) RoHS III (UE 2015/863)	

Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 5 %
Informacje zawarte w tym dokumencie opierają się wyłącznie na testach laboratoryjnych. Nie możemy przyjąć odpowiedzialności za czynniki, które są poza naszą wiedzą lub kontrolą.

CENTRALA
Aleksandria 6
95-035 Ozorków
tel. 42 718 36 28, 42 718 36 44
fax: 42 718 36 60, kom. 609 106 616
email: sakoexpo@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Kłobucka 7
02-699 Warszawa
tel./fax: 22 899 33 82
kom. 607 770 237
e-mail: warszawa@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ POŁUDNIE
ul. Armii Krajowej 28
42-520 Dąbrowa Górnicza
tel./fax: 32 616 81 94
kom. 697 575 770
e-mail: poludnie@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
ul. Rojna 69 C
91-134 Łódź
tel./fax: 42 656 09 51
kom: 607 770 236
e-mail: lodz@sakoexpo.com.pl