

## Specyfikacja tkaniny

### SAKOPLAN BS900

tkanina		100% PES 1100 Dtex	
wykończenie		lakier akrylowy obustronnie	
gramatura		900 g/m <sup>2</sup>	BS 3424 metoda 5A
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	4100 N/5cm	DIN 53354
	wątek	3800 N/5cm	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	3180 N/5cm	ISO 1421:2016
	wątek	2800 N/5cm	
wytrzymałość na rozdzielanie	osnowa	630 N	DIN 53363 ISO 17679
	wątek	580 N	
wytrzymałość na rozdzielanie	osnowa	690 N	ISO 4674-1 metoda A
	wątek	590 N	
przyleganie PVC do poliestru		160 N/5 cm	DIN 53357
		160 N/5 cm	ISO 2411:2017
wytrzymałość na temperatury		-30 °C +70 °C	BS 3424 metoda 10
odporność na zginanie		100.000	DIN 53359
odporność UV		3 – 5 lat	
bezpieczeństwo		REACH 1907/2006/CE SVHC (< 0,1 %) RoHS II (UE 2011/65) RoHS III (UE 2015/863)	
<p>Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 5 %          Informacje zawarte w tym dokumencie opierają się wyłącznie na testach laboratoryjnych. Nie możemy przyjąć odpowiedzialności za czynniki, które są poza naszą wiedzą lub kontrolą.</p>			

*partner na lata*