

Specyfikacja tkaniny

SAKOPLAN BS900SL

tkanina		100% PES 1100 Dtex	
wykończenie		lakier akrylowy jednostronnie	
gramatura		900 g/m ²	BS 3424 metoda 5A
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	4050 N/5cm	DIN 53354
	wątek	3830 N/5cm	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	3200 N/5cm	ISO 1421:2016
	wątek	2830 N/5cm	
wytrzymałość na rozdzieranie	osnowa	610 N	DIN 53363 ISO 17679
	wątek	580 N	
wytrzymałość na rozdzieranie	osnowa	680 N	ISO 4674-1 metoda A
	wątek	560 N	
przyleganie PVC do poliestru		150 N/5 cm	DIN 53357
		135 N/5 cm	ISO 2411:2017
wytrzymałość na temperatury		-30 °C +70 °C	BS 3424 metoda 10
odporność na zginanie		100.000	DIN 53359
odporność UV		3 – 5 lat	
bezpieczeństwo		REACH 1907/2006/CE SVHC (< 0,1 %) RoHS II (UE 2011/65) RoHS III (UE 2015/863)	
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 5 % Informacje zawarte w tym dokumencie opierają się wyłącznie na testach laboratoryjnych. Nie możemy przyjąć odpowiedzialności za czynniki, które są poza naszą wiedzą lub kontrolą.			

partner na lata

CENTRALA
 Aleksandria 6
 95-035 Ozorków
 tel. 42 718 36 28, 42 718 36 44
 fax: 42 718 36 60, kom. 609 106 616
 email: sakoexpo@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
 ul. Kłobucka 7
 02-699 Warszawa
 tel./fax: 22 899 33 82
 kom. 607 770 237
 e-mail: warszawa@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ POŁUDNIE
 ul. Armii Krajowej 28
 42-520 Dąbrowa Górnicza
 tel./fax: 32 616 81 94
 kom. 697 575 770
 e-mail: poludnie@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
 ul. Rojna 69 C
 91-134 Łódź
 tel./fax: 42 656 09 51
 kom. 607 770 236
 e-mail: lodz@sakoexpo.com.pl